

# PRODUCTFICHE

## Gebroken hout

[www.xylempor.eu](http://www.xylempor.eu)



Gebroken hout:

- **Eigenschappen :**

- Vers gebroken hout uit bosexploitatie en groenvoorziening
- Stukgrootte : 70% tussen 50 en 250 mm
- Vochtgehalte : 45 à 60%
- Asgehalte : >1%
- Met schors, balderen en / of naalden

- **Herkomst :**

- Uit erkende kappingen in een straal van 200 kilometer.

*Xylempor belevd uw projecten op de gewenste wijze : per trein, per binnenschip, per walking floor of container.*

*Bel vrijblijvend voor meer informatie.*

verantwoordelijke uitgever: B. Tambuyser - gedrukt op 100% gerecycleerd papier

VERGELIJKINGSTABEL GEBROKEN HOUT en HOUTSNIPPERS				
KLASSE	STUK-GROOTTE (mm)	WATER-GEHALTE (%)	DENSITEIT (kg/m <sup>3</sup> )	ASREST (%)
Gebroken hout	50-250	40-50	240-260	> 1